

建築下塗用軽量モルタル
(ポリスチロール入)

HSサンドモルタル



H A N E S A N



(株) 羽根産業社

〒 781-6742 高知県室戸市羽根町
TEL 08872(6)1858
FAX 08872(6)1189

特 長

HSサンドモルタルはラス下地のこすり、タイル下地の下塗り等に使用する建築下塗用軽量モルタルです。主骨材にはポリスチロールを配合してあります。

また、十分な設計のもとに混和剤、スサ等数種類を配合したプレミックスタイプの為に現場での配合が必要なく、無駄なく使用いただけます。

HSサンドモルタルの練り方及び施工方法

HSサンドモルタルの練り方



施工方法

1. 下地清掃を十分に行う。
2. コンクリート下地の場合は水打ちする。
3. 水が完全にひいてからサンドモルタルを平均に塗ってください。
4. ドライアウトを防ぐ為に翌日、散水養生してください。
5. 2日～7日程養生してください。
6. 中塗り及び上塗り工程をモルタルまたはプラスターで施工してください。

HSサンドモルタルの物性

標準混練水量・・・9ℓ～10ℓ／1袋
塗り面積・・・8.5㎡／3mm厚さ
3.2㎡／8mm厚さ

| 圧縮強度 (N/㎡) | | 接着強度 (N/㎡) |
|------------|------|------------|
| 7日 | 28日 | 28日 |
| 7.9 | 10.5 | 1.2 |

使用用途

- ☆ コンクリート、ブロック面への下塗り。
- ☆ タイル下地の下塗り。
- ☆ ラス下地のこすり。
- ☆ ALC、PC板への施工。
- ☆ 天井塗り。
- ☆ 住宅用陶器（便器）等の設置用モルタルとして。

代理店



(株) 羽根産業社

TEL 08872 (6) 1858
FAX 08872 (6) 1189